



Boletim Técnico

PSC ACABAMENTO 1L

Acabamento que protege, brilhanta e facilita a limpeza

PSC Acabamento é uma resina acrílica de alta dureza, base água e com altíssimo teor de sólidos (24%). Sendo assim, é indicado para áreas de grande circulação. É uma excelente opção de tratamento para pedras naturais, cerâmicas naturais, ardósias, cimentados, madeiras, etc. Promove alto brilho e facilidade de limpeza, tem cheiro agradável e secagem rápida. **PSC Acabamento** é indicado apenas para áreas internas.

Como usar?

Atenção: Todo produto formador de filme, seja ele da Pisoclean ou de outro fabricante, precisa ter uma ancoragem completa no revestimento, caso contrário poderá vir a descascar sob as seguintes condições: **1. Se não curar corretamente quando aplicado.** Isso ocorre se o produto for aplicado com a umidade do ar muito alta. No final da tarde, sob o sereno, por exemplo, ou em dias de tempo chuvoso. Nessas condições o produto pode não suportar atrito ou empoçamento de água, mesmo quando indicado para áreas externas. **2. Se existir umidade ascendente.** É comum que áreas térreas pareçam secas e perfeitas para receberem películas de proteção, mas não é incomum que alguma umidade não detectável venha à tona e acabe desprendendo o filme. A Pisoclean oferece garantia apenas sobre defeitos de fabricação.

PSC Acabamento é aplicado puro em duas, três, quatro, ou mais demãos, dependendo do acabamento que se deseja, com intervalos mínimos de 30 minutos entre elas.

1. Pode ser aplicado com pincel, rolo de lã baixa (travado, ou seja, que não role), pistola ou luva aplicadora de cera (a mais recomendada dentre as opções).

2. Despeje o produto diretamente sobre o piso ou em um recipiente apropriado, e espalhe uniformemente sobre a superfície.

Importante: A aplicação deve ser cruzada, ou seja, uma no sentido horizontal e outra no sentido vertical (o cruzamento pode ser realizado em uma mesma demão - espalhando na horizontal e puxando na vertical para emparelhar).

3. Observe para que todas as áreas sejam preenchidas pelo produto. Cuidado para não deixar excessos sobre os rejuntas, que, quando rebaixados, costumam acumular produto.

Dica: Entre as demãos, caso seja observada alguma rugosidade, pode-se passar uma enceradeira com feltro ou disco branco, ou high-speed com disco Natural Blend, ou ainda, pode-se "queimar" com lixa d'água grão 320 (dependendo da rugosidade), para então seguir com a aplicação da próxima demão.

Para a aplicação com pistola acrescente 20% de água.

Após a aplicação, as ferramentas devem ser lavadas com água e sabão. Depois de secas, as ferramentas podem ser limpas com o uso de Pek Removedor. Durante a aplicação podem ocorrer respingos e gotas, que devem ser limpos com água, enquanto ainda estiverem úmidos.

Atenção

Não ingerir! Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção. Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar abundantemente com água. Persistindo a irritação, consultar o médico. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Manter ao abrigo da luz e do calor. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Pág. 1



Composição

Princípio Ativo: emulsão de polímero acrílico modificado. Composição: plastificantes, formador de filme, adjuvante, antiespumante, conservante.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas.

Revestimentos: Ardósias, Basalto, granitinas (granilites), Marcopiso, Pedras naturais em geral, cimentados diversos, Korodur, Madeiras, Paviflex (vinílicos de todos os tipos), cerâmicas naturais, pisos pintados, etc. **Obs.:** PSC Acabamento não é indicado para tratar pisos polidos ou vitrificados.

Resolve: Baixa proteção. Baixo brilho. Baixa limpabilidade.

Benefícios: Cheiro agradável. Secagem rápida. Promove brilho molhado duradouro. Vida útil de 3 anos.

Rendimento

Verificar pelo site.

Apresentação

1L e 5L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil - CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA