



Boletim Técnico

PSC BLOQUEADOR 5 L

Selador impregnante para concretos e fachadas

PSC Bloqueador atua como um excelente hidrorrepelente quando aplicado em concretos, rochas e cerâmicas naturais, principalmente em fachadas, e oferece os seguintes benefícios aos revestimentos cimentícios: Reforça e endurece os pisos concretos e granitinas. Produz uma superfície respirável, compacta e resistente a abrasão. Dificulta a penetração artificial do pó, óleo, graxa e outros agentes manchadores. Reduz custos de limpeza e manutenção.

Entre todos os líquidos endurecedores, PSC Bloqueador é o que melhor desempenho apresenta quanto à melhoria de selamento. Promove uma incrível textura sedosa aos cimentícios em geral. Aumenta a capacidade de polimento, consequentemente, de obtenção de brilho do concreto.

Como usar?

A superfície deve estar limpa, uniformemente lisa, seca e livre de qualquer contaminante que possa interferir na penetração do selante.

EM PISOS: **1.** Aplique PSC Bloqueador puro com vassouras de cerdas macias. **2.** Espalhe o produto uniformemente sobre o piso e mantenha-o molhado por quarenta minutos para obter o melhor resultado da penetração na superfície. Caso algumas áreas venham a secar antes deste período, acrescente mais produto e continue o processo mantendo a superfície molhada em toda a área, podendo utilizar a esfregação com vassoura para facilitar. **3.** Retire os excessos decorrentes da aplicação esfregando com panos limpos e secos e deixe secar naturalmente. **4.** Em caso de aplicação de uma segunda demão repita o mesmo processo imediatamente após o término da primeira demão. **Observação:** Em pisos a área pode ser transitada após 3 horas. Para molhar deve-se aguardar 24 horas, no mínimo.

Importante: Em alguns casos, quando restam excessos do produto sobre a superfície de pisos, podem ocorrer esbranquiçamentos indesejados. Há três formas para resolver o problema transcorridas as 24 horas após a aplicação: **1.** Passar uma máquina lava jato com água pura na opção leque, sobre a área tratada. **2.** Passar uma enceradeira com disco preto apenas com água pura sobre o piso. **3.** Lavar a área com uma solução preparada com uma parte de Desincrustante LP para 3 partes de água, também com disco preto.

EM TELHADOS E FACHADAS: **1.** Espalhe ou pulverize o produto sobre a superfície limpa e seca. **2.** Utilize um mop ou pano para uniformizar a aplicação e retirar os excessos.

Excelente para: Pisos de concreto, telhados e fachadas revestidas por materiais porosos.

Atenção

Não ingerir. Evitar inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Usar luvas de proteção e óculos de proteção. Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Persistindo a irritação, consultar um médico. Em caso de ingestão, enxágue a boca. Não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX 0800-722-6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Manter ao abrigo da luz e do calor. Manter o produto em sua embalagem original, não reutilizando a embalagem vazia. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Proteger plantas. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**



Pág. 1

Composição

Princípio Ativo: Resina de silicone.
Composição: diluente, conservante e veículo.

Onde usar?

Ambientes: Áreas internas, Áreas externas.

Revestimentos: Concretos, Cerâmicas naturais, rochas naturais.

Resolve: Risco de apodrecimento e deteriorações por intempéries, baixa impermeabilização em concreto, risco de infiltração em cerâmicas naturais e rochas naturais.

Benefícios: Redução dos custos de limpeza, produto exclusivo.

Rendimento

Verificar pelo site.

Apresentação

5 L

Produzido por PEK Indústria Química Ltda
Aut. Func. MS: 3.05.413-4
Rua Tenente Ary Tarragô, 2890 Jardim Planalto
Porto Alegre/RS/Brasil • CEP 91.225-002
Fone: +55 51 3344.7415 / 98128.0380 / 0800.600.5151
CNPJ 09.077.776/0001-84 - INSC. EST. 096/3207199
Resp. Técnico: Carla Couto Barone - CRF-RS 2743
INDÚSTRIA BRASILEIRA